

Arno Witgert · OT. Wahnscheid · D-56414 Herschbach/Oww.

Keramische Rohstoffe Fertigmassen

Rohstoff Nr. 12 s Brenntemperatur: 1000-1150°C

Bez.: Steinzeug-Aufbaumasse, schwarz, schamottiert

		1000°C	1100°C	
Brennschwindung	(%):	3,2	4,8	
Gesamtschwindung	(%):	9,6	11,1	
Wasseraufnahme	(%):	8,1	4,8	
Brennfarbe	:	braun	braun- schw.	

Wärmeausdehnungskoeffizienten bei verschiedenen Anwendungstemperaturen in 10-6 m/(mxK)

	1000°C	1100°C	
WAK _{20-400°C} :	5,9	6,0	Z447 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
WAK _{20-500°C} :	6,6	6,3	
WAK _{20-600°C} :	7,2	7,4	

Chemische Analy	se (geg	lüht)	
SiO ₂		67,7	%
Al ₂ O ₃		21,3	%
.TiO ₂		1,3	%
Fe ₂ O ₃		5,0	%
CaO		0,4	%
MgO		0,4	%
Na ₂ O		0,2	%
K ₂ O		2,2	%
Mn3O4		1,5	%
GV	. (4,7	%)
F	(0,008	%)
SO ₃	(0,10	%)

Trockenschwindung (%) : ca. 6,6

Trockenbiegefestigkeit /N/mm²) : ca. 2,8

Anmachwassergehalt (%) : ca. 23,2

Die Masse enthält ca. 25 % Schamotte KS 11 der Körnung 0-1,0 mm sowie Zusätze von Manganspinell.

Die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte. Verkauf erfolgt nach Muster und zu unseren allgemeinen Lieferbedingungen.

Tone und Fertigmassen in allen Naturfarben: geschnitzelt gemahlen gewalzt granuliert plastisch flüssig Kaoline Mangantone und -oxide Schamotte Sinterengoben